

DecoForm POLVERE DI CERAMICA

Ceramic Powder



ALGINATO FAST

Alginate Fast

Polvere di Alginato adatta per il settore artistico e dell'hobby per la presa di impronta di parti del corpo. E' una polvere naturale appartenente alla categoria degli idrocolloidi irreversibili e ottenuto dalla lavorazione delle alghe brune, completamente atossico e compatibile con la pelle. Presenta alta riproduzione dei dettagli, elevata antiaderenza e tempi rapidi di lavorazione e presa (circa 5 minuti per la versione FAST). L'alginate permette dei tempi di lavorazione e presa che possono essere allungati miscelando l'alginate con acqua fredda oppure accorciati impiegando acqua calda.

Utilizzo: Miscelare la polvere preventivamente con acqua rapporto 3:1 (3 di acqua - 1 di alginato), con l'ausilio di una frusta elettrica fino ad ottenere un composto cremoso. Procedere con la riproduzione con polvere di ceramica, gesso alabastrino, cemento ecc. Non è possibile utilizzare l'alginate con riproduzioni in resine sintetiche (es. resina epossidica, resina poliesteri).



Step 1 Dosare 3 parti di acqua e una parte di alginato (in peso) utilizzando la bilancia digitale. Versare l'acqua nell'alginato e miscelare con la frusta elettrica fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso (evitare la formazione di grumi o bolle). Applicare l'alginate sull'oggetto o parte del corpo da duplicare.



CODICE	CONFEZIONE	IMBALLO
DFL	Alginato, Polvere finissima per riproduzioni ml 750	6 x 750 ml



Step 2 Attendere senza muovere il soggetto che il materiale sia completamente indurito dopo circa 2,30-5,30 minuti.



Step 3 Estrarre il modello con delicatezza dallo stampo creato con l'alginate.



Step 4 Una volta ottenuto il negativo della forma da riprodurre è possibile realizzare il positivo con il materiale scelto.



Step 5 Versare il composto per la riproduzione e muovere lo stampo per eliminare la presenza di eventuali bolle d'aria. Attendere la completa essiccazione dello stampo.



Step 6 Estrarre la forma di alginato dal controstampo, eliminare delicatamente l'alginate con l'aiuto di un cutter fino a liberare completamente la forma ottenuta.



Step 7 Il calco è ultimato.

Polvere di ceramica finissima e bianchissima, adatta per realizzare stampi molto elaborati e ricchi di dettagli, al fine di ottenere formine compatte come la ceramica.

Utilizzo: Mescolare 3 parti di polvere ceramica con 1 parte di acqua per circa un minuto fino ad ottenere un impasto omogeneo e senza grumi.

Versare l'impasto nello stampo. Nella massa ancora molle è possibile inserire eventuali ganci. Tempo di essiccazione 20-30 minuti. Dopo 1 ora è possibile estrarre la forma dallo stampo. E' possibile colorare l'impasto con la polvere o con coloranti concentrati a base acquosa. Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

CODICE	CONFEZIONE	IMBALLO
DFC-0750	ml. 750	6 x ml. 750